

# 材 料 試 験 成 績 表

RESULTS OF MATERIAL TEST

依頼者：株式会社 ノブハラ 様

日付：平成26年10月17日

品 目： 被害防止用鉄筋の引張試験・溶接金網のせん断試験

報告番号：Q1401280

No.	試料	試料方向	引 張 試 験							衝撃試験	備考
			元断面積	最高荷重	引張強さ	破断位置	破断寸法	破断断面積	絞り		
			mm <sup>2</sup>	N	N/mm <sup>2</sup>	-	mm	mm <sup>2</sup>	%		
13	菱形線材	せん断	15.60	8550	548	母材	-	-	-	-	
14	菱形線材	せん断	15.60	8900	564	母材	-	-	-	-	
15	菱形線材	せん断	15.60	9250	593	溶接部	-	-	-	-	
16	菱形線材	せん断	15.60	7450	478	溶接部	-	-	-	-	
17	丸棒線材	せん断	19.63	7025	358	溶接部	-	-	-	-	
18	丸棒線材	せん断	19.63	6475	330	溶接部	-	-	-	-	
19	丸棒線材	せん断	19.63	6700	341	溶接部	-	-	-	-	
20	丸棒線材	せん断	19.63	7125	363	溶接部	-	-	-	-	
21	菱形線材	せん断	15.60	8650	554	溶接部	-	-	-	-	2本母材破断した
22	菱形線材	せん断	15.60	8675	556	溶接部	-	-	-	-	ため追加実施
					以下余白						



JFEテクノロジーサーチ株式会社

ソリューション本部 (西日本)

〒712-8074

岡山県倉敷市水島川崎通1丁目 (JFEスチール内)

TEL:086-447-4621 FAX:086-447-4618

本部長 春日 弘夫

承認	作成
----	----