


JFEテク/リサーチによるφ5と☆5の引張試験結果比較表

材料引張試験 (JIS規格490N/mm²以上)

	単位 N/mm ²	
	φ5	☆5
①	634	665
②	614	670
③	653	625
④	609	710
⑤	593	694
⑥	595	692
平均	616	676



溶接部引張試験 (JIS規格250N/mm²以上)

	単位 N/mm ²	
	φ5	☆5
①	358	593
②	330	478
③	341	554
④	383	556
平均	348	545

